THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

ACRI-WALL®

Pintura semimate para interiores

ACWL30

DESCRIPCIÓN: ACRI-WALL™ Eggshell es una pintura profesional semimate para interiores, con Cero VOC que tiene muy poco olor y sin solventes orgánicos añadidos. **ACRI-WALL Eggshell** es ideal para usarse en proyectos de construcción de casas nuevas y comerciales y mantenimiento residencial de múltiples inquilinos. Tiene resistencia total y acabado muy buenos y es de autoimprimación en la pared de tabla de yeso nueva preparada apropiadamente.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TIPO DE SOLVENTE: A base de agua | **TIPO DE RESINA:** Copolímero acrílico

ACABADO (ASTM D 523)**:** Semimate: 10–15% en un medidor de 60º; 15–30% en un medidor de 85º

COLORES: Colores estándar: Café suizo. Se pueden solicitar otros colores por pedido especial o mezclar en la tienda.

BASES DE TEÑIDO: Blanco teñible claro L

VISCOSIDAD A 77 ºF/25 ºC (ASTM D 562)**:** 100–107 KU

CONTENIDO MÁXIMO DE VOC (compuestos orgánicos volátiles)	**CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC** (compuestos orgánicos volátiles de reactividad ajustada)
4 g/l	2 g/l

NOTA: "Cero VOC" significa "sin solventes orgánicos añadidos". (Puede haber vestigios de VOC como componentes residuales de otros ingredientes. Dunn-Edwards usa colorantes de Cero VOC; otros aditivos pueden aumentar las emisiones de VOC).

SÓLIDOS POR VOLUMEN (ASTM D 2697)	**SÓLIDOS POR PESO**
29,4% ± 2%	39,9% ± 2%

PESO POR GALÓN (ASTM D 1475)**:** 10,07 lbs.

COMPOSICIÓN POR PESO

Pigmento–23,2%		**Medio–76,8%**	
Pigmentos principales*	13,5	Resinas de copolímero acrílico	14,7
Pigmentos de refuerzo	9,7	Agua y aditivos	62,1

**Los pigmentos principales incluyen dióxido de titanio (TiO_2), y todos los demás pigmentos que aumentan directamente el poder de cobertura de esta pintura.*

ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO POR CAPA
Fresca: 5,0 milipulgadas Seca: 1,5 milipulgadas

COBERTURA PRÁCTICA POR CAPA CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO
Aproximadamente 250–300 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación.

RECOMENDACIONES PARA DILUIR: El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Si es necesario para mantener una viscosidad adecuada, añada hasta ¼ de pinta (4 onzas fluidas) de agua limpia por galón de revestimiento.

TIEMPO PROMEDIO DE SECADO A 77 ºF/25 ºC (ASTM D 1640)
Para tocar: 30–60 minutos Reaplicación: Después de 2-4 horas
El tiempo de secado y de recubrimiento depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la película.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, rociado sin aire

EMPAQUE: Envases de cinco galones

ALMACENAMIENTO: Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las *Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura* en dunnedwards.com para más información.

LIMPIEZA: Agua tibia con jabón

ELIMINACIÓN: Para obtener más información sobre las opciones locales para el desecho de la pintura sobrante que no desea preservar, llame al Servicio al Cliente de Dunn-Edwards, al 1-888-DEPAINT o visite www.dunnedwards.com. **No mezclar con otros productos**.

CUMPLE CON: ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; LEED 2009 IEQ Credit 4.2

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES: Disponible en www.dunnedwards.com

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Todas las superficies se deben curar, limpiar, secar y se les debe quitar todos los residuos, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa mediante lijado, raspado u otros métodos apropiados. Repare todas las grietas, agujeros y otras imperfecciones superficiales con un material de empaste adecuado. Entonces las superficies reparadas deben lijarse hasta que queden lisas y limpiarse. Las superficies brillantes se deben opacar para brindar una superficie irregular con buena adhesividad.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **PRECAUCIÓN:** El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos (especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O EL ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA LA SALUD. Use una mascarilla con filtro de partículas N95 aprobada por NIOSH para evitar respirar el polvo. Use una aspiradora HEPA para limpiar y termine lavando con agua todas las superficies. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre Seguridad en la preparación de superficies o llame a la Línea telefónica directa de información sobre el plomo de la EPA de EE.UU. al 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead o /asbestos, o comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local.
- Este producto no puede causar, prevenir o eliminar el crecimiento de moho u otras formas de hongos. La humedad excesiva y la ventilación inadecuada son las condiciones principales que fomentan su crecimiento. Corrija todas estas condiciones antes de pintar.
- No aplicar cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 50 ºF.

IMPRIMADORES

PARED DE TABLA DE YESO	
Con textura:	**De autoimprimación**
Sin textura:	**De autoimprimación**
Capa delgada:	**De autoimprimación**
MAMPOSTERÍA	
Yeso:	**SUPER-LOC® Premium (SLPR00)**, **EFF-STOP® Premium (ESPR00)** ó **EFF-STOP® Select (ESSL00)**
Concreto prefabricado:	**SUPER-LOC® Premium (SLPR00)**, **EFF-STOP® Premium (ESPR00)** ó **EFF-STOP® Select (ESSL00)**
Vaciado en posición:	**SUPER-LOC® Premium (SLPR00)**, **EFF-STOP® Premium (ESPR00)** ó **EFF-STOP® Select (ESSL00)**
Ladrillo:	**SUPER-LOC® Premium (SLPR00)**, **EFF-STOP® Premium (ESPR00)** ó **EFF-STOP® Select (ESSL00)**
Bloque de concreto:	**Smooth BLOCFIL Premium (SBPR00)** ó **Smooth BLOCFIL Select (SBSL00)**
Paleta lisa:	**SUPER-LOC® Premium (SLPR00)**
MADERA	
Moldura, de puertas:	**DECOPRIME™ (DCPR00)**, **ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)** ó **ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)**
MADERA SINTÉTICA	
Masonita:	**DECOPRIME™ (DCPR00)**, **ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)** ó **ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)**
Madera prensada:	**DECOPRIME™ (DCPR00)**, **ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)** ó **ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)**
METAL	
Ferroso:	**BLOC-RUST® Premium (BRPR00)** ó **ENDURAPRIME™ Metal Primer (ENPR00)**
No ferroso:	**ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00)** ó **BLOC-RUST® Premium (BRPR00)**
Acero galvanizado:	**ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00)** ó ***ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)**

**Para uso en superficies galvanizadas incidentales*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD: PUEDE SER PERJUDICIAL INHALAR EL ROCIADO O EL POLVO DEL LIJADO. Úsela únicamente con ventilación adecuada. Evite respirar los vapores, el rociado y el polvo del lijado. Al rociar o lijar, use una mascarilla con filtro de partículas N95 aprobada por NIOSH. Evite el contacto con la piel y los ojos. No la ingiera. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, dar inmediatamente 1 o 2 vasos de agua para beber; para obtener información de emergencia, llame al 1-800-222-1222. Si no puede respirar, tome un poco de aire fresco. Si hubo contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato con agua durante 15 minutos. Si hubo contacto con la piel, lávela bien con agua tibia y jabón.

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS •

Ingredientes (n.º del CAS): Agua (7732-18-5); Resina de copolímero (propia); Dióxido de titanio (13463-67-7); Sienita nefelinica (37244-96-5); Arcilla de caolín (1332-58-7).

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov