Dunn-Edwards PAINTS

THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

ARISTOSHIELD®

内用/外用 高光漆

ASHL70

RAVOC RATED

H2O URETHANE ALKYD

CERTIFIED BY green wise® COATINGS RESEARCH GROUP, INCORPORATED

说明： **ARISTOSHIELD® High Gloss** 是一种超低挥发性有机化合物 (VOC)，超高级内用/外用瓷漆，配方采用先进的水基尿烷醇酸技术，作为油样罩面漆使用。它非常适合高端住宅、商业和工业项目，可满足项目对卓越性能和耐久性的要求，包括门、镶边、橱柜，以及锻铁、车库门、扶手、金属门等金属表面。

产品信息

溶剂型：水溶性 | **树脂型**：水溶性尿烷醇酸

罩面漆 (ASTM D 523)：高光：>14 天后，在 60º 测量仪上为 85-60%。

颜色：库存产品颜色：黑色。 其他颜色以及符合 OSHA 安全要求的 6 种颜色，可专门订购或在店内混合。

浅基色：L 可带色白色，M 中间色，U 超深

在 77ºF/25ºC 时的粘度 (ASTM D 562)：92–100 KU

最大挥发性有机化合物 (VOC) 含量	最大反应性经过调节的挥发性有机化合物 (RAVOC)
50 g/L（按照配备）	50 g/L

固体体积 (ASTM D 2697)	**固体重量**
39.3% ± 2%	53.0% ± 2%

每加仑重量 (ASTM D 1475)：10.79 磅

重量组成

颜料 – 25.9%		**载色剂 – 74.1%**	
*底色颜料	25.9	树脂	24.3
加强颜料	0.0	水和添加剂	49.8

**底色颜料包括二氧化钛 (TiO₂)，外加所有其他直接增加本油漆遮盖性能的颜料。*

每层建议的薄膜厚度

湿：3.8 mils　　干：1.5 mils

按照建议的干膜厚度，每层的实际覆盖范围

约每加仑 350-400 平方英尺，具体覆盖面积取决于表面条件和施工技术。

稀释建议：在正常的环境与应用条件下，本涂料无需稀释或淡化即可使用。如果必须保持良好的施工性能，在每加仑涂料中至多添加 1/4 品脱（4 液两）的清水。

在 77ºF/25ºC 时的平均自然晾干时间 (ASTM D 1640)

修补涂漆：45-90 分钟　　重涂：4-6 小时后*

**这可能根据温度、湿度和成膜性而有变化。*

应用设备：刷子、滚筒、无空气喷雾器

包装：夸脱、一加仑、五加仑容器

储藏：储藏在干燥地点。 防止冻结。 极端温度可能造成油漆无法使用。 例如： 冻结和化冻可能造成油漆形成凝胶，高热可能形成固体表层。

清洗：温热的肥皂水

弃置：如需了解有关无用的剩余油漆之本地弃置方法，请致电 1-888-DEPAINT 或访问 www.dunnedwards.com 与 Dunn-Edwards 客服部联系。**切勿与其他产品混合。**

符合：ARB 2007 SCM; LEED 2009 IEQ Credit 4.2

材料安全资料单：请见 www.dunnedwards.com

表面处理：所有表面必须经过处理、清洁、干燥，并不得带有污垢、灰尘、锈迹、污点、油脂、油、霉菌、蜡、粉化物、粘合解剂和其他污染物。 用砂磨、刮擦或其他适当的方法，清除所有松散、剥落或褪色的油漆。 用适当的修补材料，修补所有裂纹、孔洞和其他表面缺陷。 修理后的表面应用沙纸打磨并清除粉尘。 光亮的表面应当除光，为良好的粘着提供粗糙的表层。

特别指南

- 当心：刮擦或砂磨老旧（尤其是 1978 年以前的）建筑物表面可能散发含铅或石棉粉尘。接触铅或石棉对健康极为有害。在表层处理的过程中，始终佩戴适当的个人保护装置，用水冲洗所有表层的方法最后清洗任何残余物。详情请参阅 Dunn-Edwards 公司出版的《表层处理安全》手册，或拨打美国环境保护署（EPA）全国铅信息热线号码 1-800-424-LEAD，或访问 www. epa.gov/lead 或 /asbestos，或与所在州/省市或地方卫生部联系。
- 本品既不会造成亦不会预防或控制霉菌或其他类型真菌的生长。过多的水分和不适当的通风是促进霉菌或真菌生长的主要条件。油漆前纠正任何此类问题。
- 气温或表面温度低于 50ºF 时请勿使用。

底漆

干式墙

有纹理：
无纹理：
粉灰层：
→ **VINYLASTIC® Premium (VNPR00)**

砖石

灰泥：
立墙混凝土：
现场浇注：
砖：
→ **EFF-STOP® Premium (ESPR00)**

混凝土砌块：**Medium BLOCFIL™ Premium (MBPR00)**, **Smooth BLOCFIL™ Premium (SBPR00)** 或 **Smooth BLOCFIL™ Select (SBSL00)**

刮泥铲：**SUPER-LOC® Premium (SLPR00)**

木料

门、门框：**INTER-KOTE® Premium (IKPR00)**, **ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)** **BLOCK-IT® Premium (BIPR00)** 或 **EZ-PRIME® Premium (EZPR00)** – *仅外用*

合成板

纤维板：
硬质纤维板：
→ **INTER-KOTE® Premium (IKPR00)**, **ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)** 或 **BLOCK-IT® Premium (BIPR00)**

金属

含铁[1]：**BLOC-RUST® Premium (BRPR00)** 或 **ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00)** – *仅内用*

不含铁：**ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00)** 或 **BLOC-RUST® Premium (BRPR00)**

[1]DTM（直接接触金属）：ARISTOSHIELD 可作为一种能够直接接触金属的涂料，应用于经过妥善处理的钢铁表面，方法是涂两 (2) 层 ARISTOSHIELD。注意： 为获得最佳的防腐蚀保护，建议涂一 (1) 层 BLOC-RUST Premium 底漆和两层 (2) ARISTOSHIELD 面漆。

DUNN-EDWARDS CORPORATION • 4885 East 52ND Place • Los Angeles, California 90058-5507 • (888) DE PAINT | dunnedwards.com
337-2468