



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

DECOPRIME

内用
橱柜、门和镶边底漆
DCPR00



说明: DECOPRIME™ 是一款超低挥发性有机化合物 (VOC) 含量的优质水基木料底漆, 适用于室内木料、硬纸板和墙板。它是全新木料橱柜、门和镶边的理想选择。它也可施涂于已经涂漆且状况良好的木料表面。DECOPRIME 自然晾干迅速, 易于磨砂, 具有出众的遮盖性和密封质量。

产品信息

溶剂型: 水溶性		树脂型: 100% 丙烯酸	
罩面漆 (ASTM D 523): 在 60° 测量仪上为 5-10%			
颜色: 白色。DECOPRIME 每加仑最多可添加 2 液体盎司 Dunn-Edwards ZTC 无挥发性有机化合物着色剂进行着色。			
在 77°F/25°C 时的粘度 (ASTM D 562): 98-106 KU			
最大挥发性有机化合物 (VOC) 含量		最大反应性经过调节的挥发性有机化合物 (RAVOC) 含量	
50 g/L (按照配备)		15 g/L	
固体体积 (ASTM D 2697)		固体重量	
37.9% ± 2%		52.5% ± 2%	
每加仑重量 (ASTM D 1475): 10.88 磅			
重量组成			
颜料-30.5%		载色剂-69.5%	
底色颜料*	15.6	树脂固体	20.3
加强颜料	14.9	水和添加剂	49.2
*底色颜料包括所有直接增加本油漆遮盖性能的颜料。			
每层建议的薄膜厚度			
湿: 4 mils		干: 1.5 mils	
按照建议的干燥厚度, 每层的实际覆盖范围			
约每加仑 350-400 平方英尺, 具体覆盖面积取决于表面条件和施工技术。			
稀释建议: 在正常的环境与应用条件下, 本涂料无需稀释或淡化即可使用。如果必须保持良好的施工性能, 在每加仑涂料中至多添加 1/4 品脱 (4 液体盎司) 的清水。			
在 77°F/25°C 时的平均自然晾干时间 (ASTM D 1640)			
修补涂漆: 30-60 分钟		重涂: 1-2 小时	
自然晾干时间和重涂时间取决于温度、湿度以及薄膜的厚度。			
应用设备: 无空气喷雾器、刷子、滚筒			

无气喷涂	刷子	滚筒
压力: 1800-2500psi	涤纶/尼龙	1/4"-3/8" 石印转印
喷嘴: 木料 .013"- .015" 干式墙 .015"- .019"		

包装: 一加仑、五加仑容器

储藏: 储藏在干燥地点。防止冻结。防止长时间处于温度高于 110°F。极端温度可能造成油漆无法使用。参阅《油漆储存最佳方法》, 请访问位于 dunnedwards.com 的技术通报, 以获取更多信息。

清洗: 温热的肥皂水

弃置: 获取关于无用的剩余油漆之本地弃置方法的信息, 请致电 1-888-DEPAINT 或访问 www.dunnedwards.com 与 Dunn-Edwards 客服部联系。切勿与其他产品混合。

符合: ARB 2007 SCM & CALGreen 2019; CDPH Standard Method v1.2; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; FDA Guidelines for Coatings.

安全资料单: www.dunnedwards.com 可供查阅

表面处理: 所有表面必须经过处理、清洁、干燥, 并不得带有污垢、灰尘、锈迹、污点、油脂、油、霉菌、蜡、粉化物、粘分解剂和其他污染物。用砂磨、刮擦或其他适当的方法, 清除所有松散、剥落或褪色的油漆。用适当的修补材料, 修补所有裂纹、孔洞和其他表面缺陷。修理后的表面应用砂纸打磨并清除粉尘。光亮的表面应当除光, 为良好的粘着提供粗糙的表面。

健康和安: **警告!** 吸入喷雾或灰尘可能有害。使用时须确保采取充足的通风措施。避免吸入蒸气、喷雾和灰尘。喷涂或砂磨时, 请佩戴 NIOSH 认可的 N95 微粒过滤面罩。避免与皮肤和眼睛接触。切勿吞下。每次用后将容器紧闭。**急救:** 如吞下, 立即给予 1 或 2 杯水喝下 - 如需获取应急信息, 请致电 1-800-222-1222。如有呼吸困难, 请转移至通风处。如接触到眼睛, 立即用水冲洗至少 15 分钟。如接触到皮肤, 用肥皂和水彻底清洗。

• 置于儿童触及不到的地点 •

成分 (CAS 编号): 水 (7732-18-5); 共聚物树脂 (专有); 二氧化钛 (13463-67-7); 霞长石 (37244-96-5); 滑石粉、非石棉 (14807-96-6)。

⚠ **警告!** 癌症和生殖危害 - www.P65Warnings.ca.gov

特别指南

- 警告! 刮擦或砂磨老旧 (尤其是 1978 年以前的) 建筑物的表面可能会散发含铅或石棉的灰尘。接触铅或石棉对健康极为有害。请佩戴 NIOSH 认可的 N95 微粒过滤面罩, 以防吸入灰尘。使用高效空气过滤器 (HEPA) 真空进行清洁, 然后用水冲洗所有表面以完成清洁。获取更多信息, 请参阅 Dunn-Edwards 手册的《表面处理安全》相关内容, 或致电美国环境保护署 (EPA) 铅热线, 号码为 1-800-424-LEAD, 或访问 www.epa.gov/lead 或 [/asbestos](http://www.epa.gov/asbestos), 或与所在州或当地卫生机构联系。
- 本品既不会造成亦不会预防或控制霉菌或其他类型真菌的生长。过多的水分和不适当的通风是促进霉菌或真菌生长的主要条件。油漆前纠正任何此类问题。
- 在 4 级和 5 级干式墙面涂上, 薄层 DECOPRIME™ 混合 10% 清水 (每加仑为 3/4 品脱/每 5 加仑为 1/2 加仑) 可以实现最佳渗透效果。
- 密封前让所有的粉灰层凝固三天。
- 气温或表面温度低于 50°F 时请勿使用。

用作以下用途的底漆

木料

橱柜、门和镶边: DECOPRIME™

合成木料

纤维板: } DECOPRIME™
硬质纤维板: }