Dunn-Edwards PAINTS®

THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

EFF-STOP® Premium

Imprimador/sellador de mamposteria para interiores/exteriores

ESPR00

RAVOC RATED® ACRYLIC™ | Formulated without Ethylene Glycol or Any Other TAC/HAP Chemical EG-FREE® | CERTIFIED BY: green wise® CONTROLS RESEARCH GROUP INCORPORATED

≤ 50 g/l de VOC*

DESCRIPTION: EFF-STOP® Premium es un imprimador/sellador acrílico fortificado con epoxia para mampostería de interiores y exteriores. **EFF-STOP Premium** ofrece una adhesión excelente, así como resistencia al salitre y al álcali en superficies de mampostería, concreto prefabricado, estuco y bloque de grado superior. Puede aplicarse a las superficies de mampostería con un nivel de pH de hasta 13. Las superficies de mampostería deben curarse durante un mínimo de 7 días. Evite el uso de colores sensibles a las sustancias alcalinas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TIPO DE SOLVENTE: Agua

TIPO DE RESINA: Acrílico/Epoxi

ACABADO (ASTM D 523)**:** 2-8% en un medidor de 60°

COLORES: Blanco. **EFF-STOP® Premium** puede teñirse usando un máximo de 2 onzas fluidas de colorante Dunn-Edwards ZTC con Cero VOC por galón.

VISCOSIDAD A 77 °F/25 °C (ASTM D 562)**:** 93–101 KU

CONTENIDO MÁXIMO DE VOC (compuestos orgánicos volátiles)
20 g/l (en la forma suministrada)

CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC (compuestos orgánicos volátiles de reactividad ajustada)
5 g/l

SÓLIDOS POR VOLUMEN (ASTM D 2697)
36,0% ± 2%

SÓLIDOS POR PESO
49,0% ± 2%

PESO POR GALÓN (ASTM D 1475)**:** 10,78 lbs.

COMPOSICIÓN POR PESO

Pigmento–33,8%		**Medio–66,2%**	
*Pigmentos principales	10,2	Resinas alquídicas	12,7
Pigmentos de refuerzo	23,6	Agua y aditivos	53,5

**Los pigmentos de imprimación incluyen dióxido de titanio (TiO_2) y todos los demás pigmentos que aumentan directamente el poder de cobertura de esta pintura.*

ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO POR CAPA
Fresca: 5,5 milipulgadas Seca: 2,0 milipulgadas

COBERTURA PRÁCTICA POR CAPA CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO
Aproximadamente 225–275 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación.

RECOMENDACIONES PARA DILUIR: El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Si es necesario para mantener una viscosidad adecuada, añada hasta ¼ de pinta (4 onzas fluidas) de agua limpia por galón de revestimiento.

TIEMPO PROMEDIO DE SECADO A 77 °F/25 °C (ASTM D 1640)
Para tocar: 30-60 minutos Reaplicación: 2-4 horas
El tiempo de secado y de recubrimiento depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la película.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, rociado sin aire

EMPAQUE: Envases de un galón y de cinco galones

ALMACENAMIENTO: Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las *Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura* en dunnedwards.com para más información.

LIMPIEZA: Agua tibia con jabón

ELIMINACIÓN: Para obtener información sobre las opciones de eliminación de pintura sobrante que no desea preservar, llame a Servicio al cliente de Dunn-Edwards al 1-888-DEPAINT o visite www.dunnedwards.com. **No mezclar con otros productos**.

CUMPLE CON: ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; CHPS Section 01350; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; LEED v4 EQ Credit 2; MPI Approved Product #3, #50; CRGI Green Wise Certified; FDA Guidelines for Resinous & Polymeric Coatings

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES: Disponible en www.dunnedwards.com

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Todas las superficies se deben curar, limpiar, secar y se les debe quitar todos los residuos, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa mediante lijado, raspado u otros métodos apropiados. Repare todas las grietas, agujeros y otras imperfecciones superficiales con un material de empaste adecuado. Entonces las superficies reparadas deben lijarse hasta que queden lisas y limpiarse. Las superficies brillantes se deben opacar para brindar una superficie irregular con buena adhesividad.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **PRECAUCIÓN:** El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos (especialmente anteriores a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O EL ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA LA SALUD. Use una mascarilla con filtro de partículas N95 aprobada por NIOSH para evitar respirar el polvo. Use una aspiradora HEPA para limpiar y termine lavando con agua todas las superficies. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre Seguridad en la preparación de superficies o llame a la Línea telefónica directa de información sobre el plomo de la EPA de EE. UU. al 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead o / asbestos, o comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local.
- Este producto no puede causar, prevenir o eliminar el crecimiento de moho u otras formas de hongos. La humedad excesiva y la ventilación inadecuada son las condiciones principales que fomentan su crecimiento. Corrija todas estas condiciones antes de pintar.
- El concreto nuevo debe dejarse curar durante al menos 14 días antes de aplicar **EFF-STOP® Premium.**
- No aplicar cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 50 °F.

ÚSELO COMO IMPRIMADOR PARA

MAMPOSTERÍA

Yeso: Ladrillo:	**SUPER-LOC® Premium (SLPR00)** ó **EFF-STOP® Premium (ESPR00)**
Estuco: Concreto prefabricado: Vaciado en posición:	**EFF-STOP® Premium (ESPR00)**
Bloque de concreto:	**Smooth BLOCFIL Premium (SBPR00)**
Paleta lisa:	**SUPER-LOC® Premium (SLPR00)**

**Este producto ha sido probado y certificado por Coatings Research Group Inc., un laboratorio de pruebas acreditado por ISO y organizado por la industria de pinturas internacional, para cumplir con los estándares ambientales y de rendimiento, como se muestra en www.greenwisepaint.com. Dunn-Edwards es miembro de CRGI.*

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD: PUEDE SER PERJUDICIAL INHALAR EL ROCIADO O EL POLVO DEL LIJADO. Úsela únicamente con ventilación adecuada. Evite respirar los vapores, el rociado y el polvo del lijado. Al rociar o lijar, use una mascarilla con filtro de partículas N95 aprobada por NIOSH. Evite el contacto con la piel y los ojos. No la ingiera. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, dar inmediatamente 1 o 2 vasos de agua para beber; para obtener información de emergencia, llame al 1-800-222-1222. Si no puede respirar, tome un poco de aire fresco. Si hubo contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato con agua durante 15 minutos. Si hubo contacto con la piel, lávela bien con agua tibia y jabón.

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS •

Ingredientes (n.º del CAS): Agua (7732-18-5); Resina de copolímero (propia); Talco, sin asbesto (14807-96-6); Arcilla de caolín (1332-58-7); Dióxido de titanio (13463-67-7).

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov