



THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

# EVERSHIELD®

## Pintura semibrillante para exteriores/interiores EVSH50



≤ 50 g/l de VOC\*\*

**DESCRIPCIÓN:** EVERSHIELD® Semi-Gloss es una pintura semibrillante para exteriores de primerísima calidad, muy baja en VOC, 100% acrílica que proporciona propiedades antibloqueantes superiores, una protección máxima contra la decoloración por los rayos ultravioleta, el moho, el salitre, la penetración de agua y falla de la película (el agrietamiento, la descamación y formación de ampollas de la película). EVERSHIELD Semi-Gloss puede usarse en mampostería correctamente preparada e imprimada para interiores y exteriores, concreto, elementos prefabricados, bloque, estuco, yeso, madera y metal. La tecnología avanzada y los ingredientes de alta calidad proporcionan desempeño, durabilidad, cobertura y adhesividad incomparable. Puede usarse en la superficie y a una temperatura del aire de 35 °F.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|  |  |
|--|--|
| <b>TIPO DE SOLVENTE:</b> A base de agua  | <b>TIPO DE RESINA:</b> 100% acrílica   |
| <b>ACABADO</b> (ASTM D 523): Semibrillante: 40-50% en un medidor de 60°  |  |
| <b>COLORES:</b> Colores estándar: Café suizo, Negro y Susurro.   |  |
| <b>BASES DE TEÑIDO:</b> Blanco teñible claro L, intermedio M, ultraintenso U   |  |
| <b>VISCOSIDAD A 77 °F/25 °C</b> (ASTM D 562): 93-98 KU   |  |
| <b>CONTENIDO MÁXIMO DE VOC</b> (compuestos orgánicos volátiles) 50 g/l (en la forma suministrada)  | <b>CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC</b> (compuestos orgánicos volátiles de reactividad ajustada) 30 g/l |
| <b>SÓLIDOS POR VOLUMEN</b> (ASTM D 2697) 37,9% ± 2%  | <b>SÓLIDOS POR PESO</b> 48,9% ± 2%   |
| <b>PESO POR GALÓN</b> (ASTM D 1475): 10,37 lbs.  |  |
| <b>COMPOSICIÓN POR PESO</b>  |  |
| <b>Pigmento-24,2%</b>  |  |
| *Pigmentos principales..... 22,9   | <b>Medio-75,8%</b>   |
| Pigmentos de refuerzo ..... 1,3  | Resinas acrílicas.....21,1   |
|  | Agua y aditivos.....57,7   |
| <i>*Los pigmentos principales incluyen dióxido de titanio (TiO<sub>2</sub>) y todos los demás pigmentos que aumentan directamente el poder de cobertura de esta pintura.</i> |  |
| <b>ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO POR CAPA</b>  |  |
| Fresca: 4,0 milipulgadas   | Seca: 1,5 milipulgadas   |
| <b>COBERTURA PRÁCTICA POR CAPA CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO</b>   |  |
| Aproximadamente 350-400 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación.   |  |

|   |
|---|
| <b>RECOMENDACIONES PARA DILUIR:</b> El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Si es necesario para mantener una viscosidad adecuada, añada hasta ¼ de pinta (4 onzas fluidas) de agua limpia por galón de revestimiento.   |
| <b>TIEMPO PROMEDIO DE SECADO A 77 °F/25 °C</b> (ASTM D 1640)<br>Para tocar: 1-2 horas Reaplicación: 6-8 horas<br>El tiempo de secado y de recubrimiento depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la película.   |
| <b>EQUIPO DE APLICACIÓN:</b> Brocha, rodillo, rociado sin aire  |
| <b>EMPAQUE:</b> Envases de un cuarto, un galón y de cinco galones   |
| <b>ALMACENAMIENTO:</b> Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las <i>Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura</i> en <a href="http://dunnedwards.com">dunnedwards.com</a> para más información. |
| <b>LIMPIEZA:</b> Agua tibia con jabón   |
| <b>ELIMINACIÓN:</b> Para obtener información sobre las opciones de eliminación de pintura sobrante que no desea preservar, llame a Servicio al cliente de Dunn-Edwards al 1-888-DEPAINT o visite <a href="http://www.dunnedwards.com">www.dunnedwards.com</a> . <b>No mezclar con otros productos.</b>  |
| <b>CUMPLE CON:</b> ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; MPI Approved Product #11, #54, #141; CRGI Green Wise Certified; FDA Guidelines for Resinous & Polymeric Coatings   |
| <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES:</b> Disponible en <a href="http://www.dunnedwards.com">www.dunnedwards.com</a>   |

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Todas las superficies se deben curar, limpiar, secar y se les debe quitar todos los residuos, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa mediante lijado, raspado u otros métodos apropiados. Repare todas las grietas, agujeros y otras imperfecciones superficiales con un material de empaste adecuado. Entonces las superficies reparadas deben lijarse hasta que queden lisas y limpiarse. Las superficies brillantes se deben opacar para brindar una superficie irregular con buena adhesividad.

#### INSTRUCCIONES ESPECIALES

- PRECAUCIÓN:** El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos (especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O EL ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA LA SALUD. Use una mascarilla con filtro de partículas N95 aprobada por NIOSH para evitar respirar el polvo. Use una aspiradora HEPA para limpiar y termine lavando con agua todas las superficies. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre Seguridad en la preparación de superficies o llame a la Línea telefónica directa de información sobre el plomo de la EPA de EE.UU. al 1-800-424-LEAD, o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead) o /asbestos, o comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local.
- Este producto no puede causar, prevenir o eliminar el crecimiento de moho u otras formas de hongos. La humedad excesiva y la ventilación inadecuada son las condiciones principales que fomentan su crecimiento. Corrija todas estas condiciones antes de pintar.
- Esta pintura contiene un conservante que inhibe el crecimiento de moho en la superficie de la película de pintura.
- Cuando la temperatura del aire es de 35 °F, el sustrato puede estar más frío; antes de pintar, asegúrese de que la temperatura del aire, de la superficie y del material sean superiores a 35 °F y como mínimo 5 °F por arriba del punto de condensación. Evite el uso si se espera lluvia o nieve en 2 a 3 horas, ya que a temperaturas más frías, podría tardar más la película de pintura en curarse lo suficiente para que la lluvia o la nieve no la afecten. No aplique a temperaturas del aire o de la superficie inferiores a 35 °F, o cuando las temperaturas del aire o de la superficie pudiera caer por debajo de 35 °F en 48 horas.
- Los imprimadores de látex estándar no pueden usarse por debajo de 50 °F. Consulte la hoja de información del imprimador específico para ver las condiciones de aplicación del producto.

#### IMPRIMADORES

|  |   |
|--|---|
| <b>PARED DE TABLA DE YESO</b>                                    |   |
| Con textura:   | } VINYLASTIC® Premium (VNPR00)  |
| Sin textura:   |   |
| Capa delgada:  |   |
| <b>MAMPOSTERÍA</b>   |   |
| Estuco:  | } SUPER-LOC® Premium (SLPR00) ó EFF-STOP® Premium (ESPR00)                    |
| Concreto prefabricado:   |   |
| Vaciado en posición:   |   |
| Yeso:  |   |
| Ladrillo:  |   |
| Bloque de concreto:  | Smooth BLOCFIL Premium (SBPR00) ó   |
| Paleta lisa:   | SUPER-LOC® Premium (SLPR00)   |
| <b>MADERA/MADERA SINTÉTICA - INTERIORES</b>                      |   |
| Moldura, de puertas:   | } DECOPRIME™ (DCPR00) ó ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)                          |
| Masonita:  |   |
| Madera prensada:   |   |
| <b>MADERA - EXTERIORES</b>                                       |   |
| Moldura, hoja, tabla frontal:                                    | } EZ-PRIME® Premium (EZPR00)  |
| Aserrada irregular:  |   |
| Revestimiento exterior T1-11:                                    |   |
| <b>MADERA SINTÉTICA-EXTERIORES</b>                               |   |
| Masonita:  | } ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)  |
| Madera prensada:   |   |
| Revestimiento exterior MDO (de densidad intermedia superpuesto): |   |
|  |   |
| <b>METAL</b>   |   |
| Ferroso:   | BLOC-RUST® Premium (BRPR00) ó ENDURAPRIME™ Metal Primer (ENPR00)              |
| No ferroso:  | ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00) ó BLOC-RUST® Premium (BRPR00)   |
| Acero galvanizado:   | ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00) ó *ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00) |

\*Para uso en superficies galvanizadas incidentales



THE #1 CHOICE OF  
PAINTING PROFESSIONALS®

# EVERSHIELD®

## Pintura semibrillante para exteriores/interiores EVSH50

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

*\*\*Este producto ha sido probado y certificado por Coatings Research Group Inc., un laboratorio de pruebas acreditado por ISO y organizado por la industria de pinturas internacional, para cumplir con los estándares ambientales y de rendimiento, como se muestra en [www.greenwisepaint.com](http://www.greenwisepaint.com). Dunn-Edwards es miembro de CRGI.*

**PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD: PUEDE SER PERJUDICIAL INHALAR EL ROCIADO O EL POLVO DEL LIJADO.** Úsela únicamente con ventilación adecuada. Evite respirar los vapores, el rociado y el polvo del lijado. Al rociar o lijar, use una mascarilla con filtro de partículas N95 aprobada por NIOSH. Evite el contacto con la piel y los ojos. No la ingiera. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, dar inmediatamente 1 o 2 vasos de agua para beber; para obtener información de emergencia, llame al 1-800-222-1222. Si no puede respirar, tome un poco de aire fresco. Si hubo contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato con agua durante 15 minutos. Si hubo contacto con la piel, lávela bien con agua tibia y jabón.

• **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** •

Ingredientes (n.º del CAS): Agua (7732-18-5); Resina de copolímero (propia); Dióxido de titanio (13463-67-7); Sílice amorfa sintética (7631-86-9); Sienita nefelinica (37244-96-5).

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)