



THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS.™

# EXQUISITE™

## 100% 丙烯酸内用 哑光油漆 EXQT10



**说明:** EXQUISITE™ Matte 是一种豪华内用、超低挥发性有机化合物 (VOC)、100% 丙烯酸哑光油漆, 采用 ChromaStay™ Technology 设计, 该技术由多种专利技术组合而成, 包括陶瓷技术 (Ceramic Technology), 使其在耐污、耐磨、耐抛光和颜色耐擦的同时, 真正耐洗。EXQUISITE Matte 易于施涂, 是首选超低 VOC 产品之高端定制住宅和卓越商业项目的理想之选。对于住宅、学校、医院、商业空间和其他高流量区域来说, 它非常耐用。

### 产品信息

<b>溶剂型:</b> 水溶性		<b>树脂型:</b> 100% 丙烯酸	
<b>表面涂层 (ASTM D523):</b> 哑光: 在 60° 和 85° 测量仪上为 3-8%			
<b>颜色:</b> 各种颜色均可在店内混合或专门订购。库存产品颜色: 经典白色和黑色			
<b>浅色系:</b> L 可带色白色, M 中间色, U 超深			
<b>在 77°F/25°C 度时的粘度 (ASTM D 562):</b> 88-98 KU			
<b>最大挥发性有机化合物 (VOC) 含量</b>		<b>最大反应性经过调节的挥发性有机化合物 (RAVOC) 含量</b>	
50 g/L (根据 ASTM 测试方法 D 6886 测定)		15 g/L	
<b>固体体积 (ASTM D 2697)</b>		<b>固体重量</b>	
45.5% ± 2%		62.1 ± 2%	
<b>每加仑重量 (ASTM D 1475):</b> 11.93 磅			
<b>重量组成</b>			
<b>颜料-42.2%</b>		<b>载色剂-57.8%</b>	
*底色颜料..... 22.5%	树脂固体..... 15.9%		
加强颜料..... 19.6%	水和添加剂..... 42.0%		
*底色颜料包括所有直接增加本油漆遮盖性能的颜料。			
<b>每层建议的薄膜厚度</b>			
湿: 3.3 mils		干: 1.5 mils	
<b>按照建议的干膜厚度, 每层的实际覆盖范围</b>			
约每加仑 425-475 平方英尺, 具体覆盖面积取决于表面条件和施工技术。			
<b>稀释建议:</b> 在正常的环境与应用条件下, 本涂料无需稀释或淡化即可使用。如果必须保持良好的施工性能, 在每加仑涂料中至多添加 1/4 品脱 (4 液两) 的清水。			
<b>在 77°F/25°C 时的平均干燥时间 (ASTM D 1640)</b>			
<b>触干:</b> 30-60 分钟		<b>重涂:</b> 2-4 小时	
自然晾干时间和重涂时间取决于温度、湿度以及薄膜的厚度。			
<b>应用设备:</b> 刷子、滚筒、无空气喷雾器			
<b>包装:</b> 夸脱、一加仑容器			
<b>储藏:</b> 储藏在干燥地点。防止冻结。防止长时间处于温度高于 110°F。极端温度可能造成油漆无法使用。详情请于 <a href="http://dunnedwards.com">dunnedwards.com</a> 参阅《油漆存储最佳实践》技术通报。			
<b>清洗:</b> 温热的肥皂水			
<b>弃置:</b> 如需了解有关无用的剩余油漆之本地弃置方法, 请致电 1-888-DEPAINT 或访问 <a href="http://www.dunnedwards.com">www.dunnedwards.com</a> 与 Dunn-Edwards 客服部联系。切勿与其他产品混合。			
<b>符合:</b> ARB 2007 SCM 和 CALGreen 2016; LEED 2009 IEQ Credit 4.2. LEED v4 EQ Credit 2; MPI Approved Product, #53, #138; FDA Guidelines for Resinous & Polymeric Coatings.			
<b>安全资料单:</b> 请见 <a href="http://www.dunnedwards.com">www.dunnedwards.com</a>			

**健康和安全的警告!** 吸入喷雾或灰尘可能有害。使用时须确保采取充足的通风措施。避免吸入蒸气、喷雾和灰尘。喷涂或砂磨时, 请佩戴 NIOSH 认可的 N95 微粒过滤面罩。避免与皮肤和眼睛接触。切勿吞下。每次用后将容器紧闭。急救: 如吞下, 立即给予 1 或 2 杯水喝下 - 如需获取紧急信息, 请致电 1-800-222-1222。如有呼吸困难, 请转移至通风处。如接触到眼睛, 立即用水冲洗至少 15 分钟。如接触到皮肤, 用肥皂和水彻底清洗。置于儿童触及不到的地点

**表面处理:** EXQUISITE 哑光在大多数表面会自动吸收。对于之前按需要进行过修补的油漆表面, 涂一 (1) 层就足够了。对于经过妥善处理的新表面, 通常需要涂两 (2) 层。所有表面必须经过处理、清洁、干燥, 并不得带有污垢、灰尘、锈迹、污点、油脂、油、霉菌、蜡、粉化物、粘分解剂和其他污染物。用砂磨、刮擦或其他适当的方法, 清除所有松散、剥落或褪色的油漆。用适当的修补材料, 修补所有裂纹、孔洞和其他表面缺陷。修理后的表面应用沙纸打磨并清除粉尘。光亮的表面应当除光, 以为良好的粘着提供粗糙的表面。

#### 特别指南

- 警告: 刮擦或砂磨老旧 (尤其是 1978 年以前的) 建筑物的表面可能会散发含铅或石棉的灰尘。接触铅或石棉对健康极为有害。在表面处理的过程中, 始终穿戴适当的个人防护装置, 并通过水洗所有表面来完成对任何残留物的清理。详情请参阅 Dunn-Edwards 公司出版的《表面处理安全》手册, 或拨打美国环境保护署 (EPA) 全国铅信息热线号码 1-800-424-LEAD, 或访问 [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead) 或 [/asbestos](http://asbestos), 或与所在州/省市或地方卫生部门联系。
- 本品既不会造成亦不会预防或控制霉菌或其他类型真菌的生长。过多的水分和不适当的通风是促进霉菌或真菌生长的主要条件。油漆前纠正任何此类问题。
- 本油漆包含一种防腐剂, 可抑制干漆膜表面的霉菌生长。
- 在 4 级和 5 级干式墙面漆上, 使用薄层 VINYLASTIC Plus 混合 10% 清水 (每加仑为 3/4 品脱或每 5 加仑为 1/2 加仑) 可以实现最佳渗透效果。
- 气温或表面温度低于 50°F 时请勿使用。

#### 底漆

##### 干式墙

有纹理: VINYLASTIC® Premium (VNPR00)  
无纹理: VINYLASTIC® Premium (VNPR00)  
粉灰层: VINYLASTIC® Plus (VNPL00)

##### 砖石

灰泥: }  
立墙混凝土: }  
现场浇注: } EFF-STOP® Premium (ESPR00)  
砖: }  
混凝土砌块: }  
刮泥铲: }

##### 木料

门、门框: INTERKOTE® Premium (IKPR00) 或 ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)

##### 合成木料

纤维板: INTERKOTE® Premium (IKPR00)  
硬质纤维板:

##### 金属

含铁: BLOC-RUST® Premium (BRPR00) 或 ENDURAPRIME® Metal Primer (ENPR00)  
不含铁: ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00) 或 BLOC-RUST® Premium (BRPR00)  
镀锌钢: ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00) 或 \*ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)

\*供于镀锌表面附带使用