



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

EZ-PRIME® Premium

외부용
목재 프라이머
EZPR00-1



상품 설명서: EZ-PRIME® Premium 은 우수한 외부 아크릴 프라이머로서, 착색 번짐이 있는 레드우드, 삼나무 등 목재에 우수한 에나멜 보존력과 탄닌 얼룩 저항력을 보입니다. EZ-PRIME Premium은 합판과 T1-11 벽널에도 권장됩니다.

제품 정보

용제 종류: 수용성		합성수지 종류: 아크릴	
마감 (ASTM D 523): 60° 광택계에서 7-17%			
색: White(화이트). EZ-PRIME Premium은 갤런당 최대 2온스의 휘발성 유기 화합물 (VOC) 이 없는 Dunn-Edwards ZTC 착색제로 색조를 가미할 수 있습니다.			
화씨 77°/섭씨 25°에서의 점도 (ASTM D 562): 87-97KU			
최고 VOC 함량 50g/L (공급시)	최대 반응 조절 휘발성 유기 화합물 (RAVOC) 20g/L		
부피 기준 고형분 (ASTM D 2697) 41.0% ± 2%	중량 기준 고형분 54.0% ± 2%		
갤런당 중량 (ASTM D 1475): 10.50 lbs.			
중량 기준 조성물		용액-72.9%	
안료-27.1%			
*1차 안료14.4		아크릴 수지23.7	
보강 안료12.7		물과 첨가제49.2	
*1차 안료에는 이산화티타늄(TiO ₂)을 비롯해 본 페인트의 은폐 기능에 직접 기여하는 기타 모든 안료가 포함됨.			
코팅당 권장 도막 두께			
갓 칠한 도막: 4.9밀		건조 후: 2.0밀	
권장 건조 도막 두께에서의 코팅당 실제 은폐력			
표면의 상태 및 적용 기법에 따라 대략 갤런당 275-325 평방피트.			
희석 권장: 이는 정상 환경 및 도포 상태 하에서 묽어지거나 희석되지 않게 도포하기 위함입니다. 그러나, 우수한 작업성을 유지해야 할 경우, 갤런당 최대한 1/4 파인트(4 액량 온스)의 물을 첨가하십시오.			
화씨 77°/섭씨 25°에서의 평균 건조 시간 (ASTM D 1640)			
지속 건조시간: 30-60분*		재도장: 2-4 시간 (특별 사용 설명서 참조)*	
*건조 시간 및 재코팅 시간은 온도, 습도 및 도막 두께에 따라 다릅니다			
도장 장비: 브러시, 롤러, 에어레스 스프레이			
포장: 퀴트, 1갤런, 5갤런 용기			
저장: 건조한 장소에 저장하십시오. 얼지 않도록 하십시오. 화씨 110°를 넘는 온도에서 장시간 저장하지 마십시오. 극한 온도에 노출되면 페인트가 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 자세한 내용은 dunnedwards.com 에서 올바른 페인트 저장 방법 기술 게시판을 참조하십시오.			
청소: 따뜻한 비눗물			
처분: 원치 않는 여분의 페인트를 현지에서 처분하는 방법에 대한 정보가 필요하시면, 1-888-DEPAINT로 Dunn-Edwards 고객센터부부에 전화하시거나 www.dunnedwards.com을 방문하십시오. 다른 제품과 혼합하지 마십시오.			
다음 규격에 적합: ARB 2007 SCM & CALGreen 2013; MPI 승인 제품 #6; CRGI Green Wise Certified			
소재 안정성 데이터 시트: www.dunnedwards.com에서 확인 가능			

특별 사용 설명서

- 주의: 낡은 건물(특히 1978년이전)의 표면을 문질러 벗기거나 연마하면 납 또는 석면이 포함된 먼지가 방출될 수도 있습니다. **납 또는 석면에 노출되면 건강에 매우 해로울 수 있습니다.** 표면 준비 작업을 하는 동안 항상 적절한 개인 보호 장비를 착용하고, 모든 표면들을 물로 세척함으로써 해로운 잔류물을 모두 씻어내야 합니다. 상세한 정보가 필요하시면, Dunn-Edwards 브로셔에서 "Surface Preparation Safety(표면 준비 작업시 안전 사항)"를 참조하시거나, 1-800-424-LEAD로 EPA(미국 환경보호청)의 National Lead Information Hotline(전국 납성분 정보 핫라인)에 전화하시거나, www.epa.gov/lead 또는 /asbestos를 방문하시거나 또는 주정부나 지방 정부 보건국에 연락하십시오.
- 본 제품은 사상균, 흰곰팡이 또는 기타 진균류의 성장을 초래하지도 않으며, 예방하거나 교정하지도 않습니다. 과도한 수분과 부적절한 환기 상태가 이들 진균류의 성장을 촉진시키는 주요 조건이 됩니다. 칠을 하기 전에 그러한 상태를 시정해야 합니다.
- 탄닌이 번지는 것을 방지할 수 있도록 레드우드와 삼나무에 EZ-PRIME® Premium을 2회 도장하십시오. 두 번째 도장을 하기 전에 상도층을 24시간 동안 건조하십시오.
- 대기 또는 표면의 온도가 화씨 50°미만인 경우, 칠을 하면 안됩니다.

프라이머로서의 용도

목재

트림, 샤시, 간판:
거친-톱질 면:
T1-11 벽널:
합판: } EZ-PRIME® Premium (EZPR00)

합성 목재

메이소나이트:
하드보드:
MDO 벽널: } EZ-PRIME® Premium (EZPR00)