



THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

# SUPREMA®

내부용  
계란광 페인트  
SPMA30



상품 설명서: SUPREMA® Eggshell 은 최고급 내부용 제품이며 휘발성 유기 화합물(VOC)이 매우 낮은 100% 아크릴 라텍스 계란광 페인트로서 우수한 내후성과 얼룩 저항력, 물로 닦아낼 수 있는 편리함, 차단 저항력을 제공합니다. SUPREMA Eggshell은 복도, 사무실, 교실, 아이방, 기타 적절히 준비되고 바탕칠된 표면 등 사람 통행이 잦은 구역에 사용하면 이상적입니다. 도포가 쉽고 건조 시간이 빠르며 냄새가 적습니다.

## 제품 정보

용제 종류: 수용성	합성수지 종류: 100% 아크릴
마무리칠 (ASTM D 523): 계란광: 60° 광택계에서 10-15%; 85° 광택계에서 15-30%	
색: 표준 색: Swiss Coffee (스위스커피). 기타 색들은 특별 주문할 수 있거나, 점포에서 혼합할 수 있습니다.	
기본 색조: L 얇게 칠할 수 있는 흰색, M 중간색, U 매우 짙은 색	
화색 77°/섭씨 25°에서의 점도 (ASTM D 562): 98-104 KU	
최고 VOC 함량 25 g/L (공급시)	최대 반응 조절 휘발성 유기 화합물 (RAVOC) 10 g/L
고체 용적 (ASTM D 2697) 40.0% ± 2%	중량 기준 고형분 52.0% ± 2%
겔런당 중량 (ASTM D 1475): 10.70 lbs.	
중량 기준 조성물	
안료-30.4%	용액-69.6%
*주요 색소.....20.3	아크릴 수지.....20.4
보강 안료.....10.1	물과 첨가제.....49.2
*주요 색소에는 이산화티타늄(TiO <sub>2</sub> )을 비롯해 본 페인트의 은폐성에 직접 기여하는 기타 모든 색소가 포함됨.	
도장당 권장 도막 두께	
갓 칠한 도막: 3.8 mils	건조 후: 1.5 mils
권장 건조 도막 두께에서의 도장당 실제 은폐력	
표면의 상태 및 적용 기법에 따라 대략 겔런 당 375-425 평방피트.	
희석 권장: 이는 정상 환경 및 도포 상태 하에서 묽어지거나 희석되지 않게 도포하기 위함입니다. 그러나, 우수한 작업성을 유지해야 할 경우, 겔런당 최대한 1/4 파인트(4 액량 온스)의 물을 첨가하십시오.	
화색 77°/섭씨 25°에서의 평균 건조 시간 (ASTM D 1640)	
지속 건조시간: 1-2 시간	재도장: 4-6 시간
도장 장비: 브러시, 롤러, 에어레스 스프레이	
포장: 퀴트, 1갤런, 5갤런 용기	
저장: 건조한 장소에 저장하십시오. 얼지 않도록 하십시오. 극한 온도에 노출되면 사용이 불가능하도록 변할 수 있습니다. 실례: 페인트는 결빙 및 해동으로 인해 교질화되고, 고온으로 인해 단단한 표피를 형성할 수 있습니다.	
청소: 따뜻한 비눗물	
처분: 원치 않는 여분의 페인트를 현지에서 처분하는 방법에 대한 정보가 필요하시면, 1-888-DEPAINT로 Dunn-Edwards 고객센터부에 전화하시거나 www.dunnedwards.com을 방문하십시오. 다른 제품과 혼합하지 마십시오.	
다음 규격에 적합: Master Painters Institute (MPI) #52; LEED 2009년 IEQ Credit (실내 환경 수준 점수) 4.2 페인트 & 코팅제; 친환경 인증 기준 (Green Seal Standard) GS-11 (제1판); CRGI Green Wise <sup>CM</sup> 성능 기준	
소재 안정성 데이터 시트: www.dunnedwards.com에서 확인 가능	

표면 준비: 모든 표면은 경화되고 깨끗하고, 건조되고, 오물, 먼지, 녹, 얼룩, 유지, 오일, 곰팡이, 왁스, 백태, 부착 방지제 및 기타 오염물이 없어야 합니다. 사포질, 긁어내기 또는 기타 적절한 방법으로 느슨하거나, 벗겨지거나, 백악화한 모든 페인트를 제거해야 합니다 모든 균열, 구멍 및 기타 표면에 있는 흠은 적절한 패치 재료로 보수하십시오. 보수된 표면은 매끄럽게 연마하고, 먼지도 깨끗하게 닦아내어야 합니다. 적절한 접착 표면을 마련하기 위해 반들반들한 표면은 사포로 거칠게 만들어야 합니다.

### 특별 사용 설명서

- 주의: 낡은 건물(특히 1978년 이전)의 표면을 문질러 벗기거나 연마하면 납 또는 석면이 포함된 먼지가 방출될 수도 있습니다. 납 또는 석면에 노출되면 건강에 매우 해로울 수 있습니다. 표면 준비 작업을 하는 동안 항상 적절한 개인 보호 장비를 착용하고, 모든 표면들을 물로 세척함으로써 해로운 잔류물을 모두 씻어내야 합니다. 상세한 정보가 필요하시면, Dunn-Edwards 브러셔에서 "Surface Preparation Safety(표면 준비 작업시 안전 사항)"를 참조하시거나, 1-800-424-LEAD로 EPA(미국 환경보호청)의 National Lead Information Hotline(전국 납성분 정보 핫라인)에 전화하시거나, www.epa.gov/lead 또는 /asbestos를 방문하시거나 또는 주정부나 지방 정부 보건국에 연락하십시오.
- 본 제품은 사상균, 흰곰팡이 또는 기타 진균류의 성장을 초래하지도 않으며, 예방하거나 교정하지도 않습니다. 과도한 수분과 부적절한 환기 상태가 이들 진균류의 성장을 촉진시키는 주요 조건이 됩니다. 칠을 하기 전에 그러한 상태를 시정해야 합니다.
- 대기 또는 표면의 온도가 화씨 50° 미만인 경우, 칠을 하면 안됩니다.

### 프라이머

석고 보드벽 결이 있는 경우: 결이 없는 경우: 피막-도장된 경우:	}	VINYLASTIC® Premium (VNPR00)	
석조물 회반죽: 틸트-업 콘크리트: 현장치기: 벽돌:		}	SUPER-LOC® Premium (SLPRA00/SLPRB00) 또는 EFF-STOP® Premium (ESPR00)
콘크리트 블록: 매끄러운 흡수 표면:			Smooth BLOCFIL Premium (SBPR00) SUPER-LOC® Premium (SLPRA00/SLPRB00) 또는 ENDURASEAL® (W 360V)
목재 출입문, 가장자리 장식	INTER-KOTE® Premium (IKPR00-1) 또는 ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00-1)		
합성 목재 메이소나이트: 하드보드:	}	INTER-KOTE® Premium (IKPR00-1) ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00-1)	
금속 철 함유 경우:		BLOC-RUST® Premium (BRPR00-1), GALV-ALUM™ Premium (GAPR00-1) 또는 ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00-1)	
철 비함유 경우:		GALV-ALUM™ Premium (GAPR00-1) 또는 ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00-1)	