



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS.®

SPARTASHIELD®

Pintura aterciopelada para exteriores SSHL20



DESCRIPCIÓN: SPARTASHIELD® Velvet es pintura aterciopelada 100% acrílica de primera calidad para exteriores, muy baja en VOC. Ideal para usarse en proyectos residenciales y comerciales como casas unifamiliares o viviendas de múltiples inquilinos, escuelas, hoteles y hospitales. SPARTASHIELD Velvet provee muy buena retención del color y resistencia a la granulación y agrietamiento, y puede usarse en mampostería preparada e imprimada apropiadamente, estuco, concreto, madera y metal. Se puede utilizar a temperaturas de la superficie y de aire a 35 °F.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TIPO DE SOLVENTE: A base de agua **TIPO DE RESINA:** 100% acrílica

ACABADO (ASTM D 523): Aterciopelada: 5–9% en un medidor de 60°; 10–15% en un medidor de 85°

COLORES: Colores estándar: Café suizo.

BASES DE TEÑIDO: Blanco teñible claro L, intermedio M, ultraintenso U

VISCOSIDAD A 77 °F/25 °C (ASTM D 562): 98–103 KU

CONTENIDO MÁXIMO DE VOC (compuestos orgánicos volátiles) 45 g/l (en la forma suministrada)	CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC (compuestos orgánicos volátiles de reactividad ajustada) 25 g/l
---	---

SÓLIDOS POR VOLUMEN (ASTM D 2697) 39,0% ± 2%	SÓLIDOS POR PESO 53,0% ± 2%
--	---------------------------------------

PESO POR GALÓN (ASTM D 1475): 11,00 lbs.

COMPOSICIÓN POR PESO

Pigmento–33,6%	Medio–66,4%
*Pigmentos principales..... 18,4	Resinas acrílicas.....17,5
Pigmentos de refuerzo 15,2	Agua y aditivos.....48,9

*Los pigmentos principales incluyen dióxido de titanio (TiO₂), y todos los demás pigmentos que aumentan directamente el poder de cobertura de esta pintura.

ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO POR CAPA
Fresca: 3,9 milipulgadas Seca: 1,5 milipulgadas

COBERTURA PRÁCTICA POR CAPA CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO
Aproximadamente 350–400 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación.

RECOMENDACIONES PARA DILUIR: El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Si es necesario para mantener una viscosidad adecuada, añada hasta 1/4 de pintura (4 onzas fluidas) de agua limpia por galón de revestimiento.

TIEMPO PROMEDIO DE SECADO A 77 °F/25 °C (ASTM D 1640)
Para tocar: 1–2 horas Reaplicación: 4–6 horas
El tiempo de secado y de recubrimiento depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la película.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, rociado sin aire

EMPAQUE: Envases de un galón y de cinco galones

ALMACENAMIENTO: Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las *Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura* en dunndwards.com para más información.

LIMPIEZA: Agua tibia con jabón

ELIMINACIÓN: Para obtener más información sobre las opciones locales para el desecho de la pintura sobrante que no desea preservar, llame al Servicio al Cliente de Dunn-Edwards, al 1-888-DEPAINT o visite www.dunndwards.com. **No mezclar con otros productos.**

CUMPLE CON: ARB 2007 SCM & CALGreen 2013; Producto aprobado por MPI #214; Con certificación Green Wise de CRGI

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES: Disponible en www.dunndwards.com

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Todas las superficies se deben curar, limpiar, secar y se les debe quitar todos los residuos, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa mediante lijado, raspado u otros métodos apropiados. Repare todas las grietas, agujeros y otras imperfecciones superficiales con un material de empaste adecuado. Entonces las superficies reparadas deben lijarse hasta que queden lisas y limpiarse. Las superficies brillantes se deben opacar para brindar una superficie irregular con buena adhesividad.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **PRECAUCIÓN:** El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos (especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA SU SALUD. Siempre use el equipo de protección personal apropiado durante la preparación de la superficie y lave con agua todas las superficies para completar la eliminación de residuos. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre “Seguridad en la preparación de superficies” o llame a la Línea telefónica directa nacional de información sobre el plomo de EPA de EE.UU. al 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead o /asbestos, o comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local.
- Este producto no puede causar, prevenir o eliminar el crecimiento de moho u otras formas de hongos. La humedad excesiva y la ventilación inadecuada son las condiciones principales que fomentan su crecimiento. Corrija todas estas condiciones antes de pintar.
- Cuando la temperatura del aire es de 35 °F, el sustrato puede estar más frío; antes de pintar, asegúrese de que la temperatura del aire, de la superficie y del material sean superiores a 35 °F y como mínimo 5 °F por arriba del punto de condensación. Evite el uso si se espera lluvia o nieve en 2 a 3 horas, ya que a temperaturas más frías, podría tardar más la película de pintura en curarse lo suficiente para que la lluvia o la nieve no la afecten. No aplique a temperaturas del aire o de la superficie inferiores a 35 °F, o cuando las temperaturas del aire o de la superficie pudiera caer por debajo de 35 °F en 48 horas.
- Los imprimadores de látex estándar no pueden usarse por debajo de 50 °F. Consulte la hoja de información del imprimador específico para ver las condiciones de aplicación del producto.

IMPRIMADORES

MAMPOSTERÍA

Yeso: }
 Concreto prefabricado: } **EFF-STOP® Premium (ESPR00),**
 Vaciado en posición: } **EFF-STOP® Select (ESSL00) ó**
 Ladrillo: } **FLEX-PRIME® Select (FPSL00)**

Paleta lisa: } **SUPER-LOC® Premium (SLPR00)**
 Bloque de concreto: } **Smooth BLOCFIL Premium (SBPR00),**
 } **Smooth BLOCFIL Select (SBSL00) ó**
 } **FLEX-PRIME® Select (FPSL00)**

MADERA

Moldura, hoja, tabla frontal: }
 Revestimiento exterior T1-11: } **EZ-PRIME® Premium (EZPR00)**

MADERA SINTÉTICA

Masonita: }
 Madera prensada: } **ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00) ó**
 Revestimiento exterior MDO (de densidad intermedia superpuesto): } **ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)**

METAL

Ferroso: } **BLOC-RUST® Premium (BRPR00) ó**
 } **ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00)**
 No ferroso: } **ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00) ó**
 } **ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00) ó**
 } **ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)**