



THE #1 CHOICE OF  
PAINTING PROFESSIONALS®

# SPARTAWALL®

## Pintura mate para interiores SWLL10



≤ 50 g/l de VOC\*\*

**DESCRIPCIÓN:** SPARTAWALL® Flat es pintura mate acrílica de primera calidad para interiores muy baja en VOC. Ideal para usarse en proyectos residenciales y comerciales como casas unifamiliares o viviendas de múltiples inquilinos, escuelas, hoteles y hospitales. SPARTAWALL Flat provee muy buena cobertura, retoque, y se seca y deja un acabado mate liso y uniforme. SPARTAWALL Flat es autoimpresora en la pared de tabla de yeso nueva (primera capa).

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**TIPO DE SOLVENTE:** A base de agua | **TIPO DE RESINA:** Copolímero acrílico

**ACABADO** (ASTM D 523): Mate: 0,5–2% en un medidor de 60°; 1–2% en un medidor de 85°

**COLORES:** Colores estándar: Café suizo.

**BASES DE TEÑIDO:** Blanco teñible claro L, intermedio M

**VISCOSIDAD A 77 °F/25 °C** (ASTM D 562): 93–103 KU

<b>CONTENIDO MÁXIMO DE VOC</b> (compuestos orgánicos volátiles) 15 g/l (en la forma suministrada)	<b>CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC</b> (compuestos orgánicos volátiles de reactividad ajustada) 10 g/l
---	---

<b>SÓLIDOS POR VOLUMEN</b> (ASTM D 2697) 37,5% ± 2%	<b>SÓLIDOS POR PESO</b> 54,5% ± 2%
--	---------------------------------------

**PESO POR GALÓN** (ASTM D 1475): 11,60 lbs.

### COMPOSICIÓN POR PESO

<b>Pigmento–40,2%</b>	<b>Medio–59,8%</b>
*Pigmentos principales..... 18,1	Resinas de vinilo acrílico .....11,7
Pigmentos de refuerzo ..... 22,1	Agua y aditivos .....48,1

\*Los pigmentos principales incluyen dióxido de titanio (TiO<sub>2</sub>), y todos los demás pigmentos que aumentan directamente el poder de cobertura de esta pintura.

### ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO POR CAPA

Fresca: 4,0 milipulgadas | Seca: 1,5 milipulgadas

### COBERTURA PRÁCTICA POR CAPA CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO

Aproximadamente 350–400 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación.

**RECOMENDACIONES PARA DILUIR:** El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Si es necesario para mantener una viscosidad adecuada, añada hasta ¼ de pinta (4 onzas fluidas) de agua limpia por galón de revestimiento.

### TIEMPO PROMEDIO DE SECADO A 77 °F/25 °C

Para tocar: 30–60 minutos | Reaplicación: 2–4 horas  
El tiempo de secado y de recubrimiento depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la película.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Brocha, rodillo, rociado sin aire

**EMPAQUE:** Envases de un galón y de cinco galones

**ALMACENAMIENTO:** Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las *Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura* en [dunnewards.com](http://dunnewards.com) para más información.

**LIMPIEZA:** Agua tibia con jabón

**ELIMINACIÓN:** Para obtener más información sobre las opciones locales para el desecho de la pintura sobrante que no desea preservar, llame al Servicio al Cliente de Dunn-Edwards, al 1-888-DEPAINT o visite [www.dunnewards.com](http://www.dunnewards.com). **No mezclar con otros productos.**

**CUMPLE CON:** ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; CA Section 01350; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; LEED v4 EQ Credit 2; MPI Approved Product #53; CRGI GreenWise Certified

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES:** Disponible en [www.dunnewards.com](http://www.dunnewards.com)

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Todas las superficies se deben curar, limpiar, secar y se les debe quitar todos los residuos, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa mediante lijado, raspado u otros métodos apropiados. Repare todas las grietas, agujeros y otras imperfecciones superficiales con un material de empaste adecuado. Entonces las superficies reparadas deben lijarse hasta que queden lisas y limpiarse. Las superficies brillantes se deben opacar para brindar una superficie irregular con buena adhesividad.

### INSTRUCCIONES ESPECIALES

- PRECAUCIÓN:** El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos (especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O EL ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA LA SALUD. Use una mascarilla con filtro de partículas N95 aprobada por NIOSH para evitar respirar el polvo. Use una aspiradora HEPA para limpiar y termine lavando con agua todas las superficies. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre Seguridad en la preparación de superficies o llame a la Línea telefónica directa de información sobre el plomo de la EPA de EE.UU. al 1-800-424-LEAD, o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead) o /asbestos, o comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local.
- Este producto no puede causar, prevenir o eliminar el crecimiento de moho u otras formas de hongos. La humedad excesiva y la ventilación inadecuada son las condiciones principales que fomentan su crecimiento. Corrija todas estas condiciones antes de pintar.
- Esta pintura contiene un conservante que inhibe el crecimiento de moho en la superficie de la película de pintura.
- En acabados de pared de tabla de yeso de niveles 4 y 5, diluya **VINYLASTIC Plus** con 10% de agua limpia (¼ de pinta por galón; ½ galón por 5 galones) para una mejor penetración.
- No aplicar cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 50 °F.

### IMPRIMADORES

#### PARED DE TABLA DE YESO

Con textura:	}	VINYLASTIC® Premium (VNPR00)
Sin textura:		VINYLASTIC® Premium (VNPR00)
Capa delgada:		VINYLASTIC® Plus (VNPL00)

#### MAMPOSTERÍA

Yeso:	}	EFF-STOP® Premium (ESPR00),
Concreto prefabricado:		EFF-STOP® Select (ESSL00) ó
Vaciado en posición:		FLEX-PRIME® Select (FPSL00)
Ladrillo:		
Paleta lisa:		SUPER-LOC® Premium (SLPR00)
Bloque de concreto:		Smooth BLOCFIL Premium (SBPR00) ó
		Smooth BLOCFIL Select (SBSL00)

#### MADERA/MADERA SINTÉTICA - INTERIORES

Moldura, de puertas:	}	DECOPRIME™ (DCPR00),
Masonita:		ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00) ó
Madera prensada:		ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)

#### METAL

Ferroso:	BLOC-RUST® Premium (BRPR00) ó
	ENDURAPRIME® Metal Primer (ENPR00)
No ferroso:	ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00),
	BLOC-RUST® Premium (BRPR00)
Acero galvanizado:	ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00) ó
	*ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)

\*Para uso en superficies galvanizadas incidentales

\*\*Este producto ha sido probado y certificado por Coatings Research Group Inc., un laboratorio de pruebas acreditado por ISO y organizado por la industria de pinturas internacional, para cumplir con los estándares ambientales y de rendimiento, como se muestra en [www.greenwisepaint.com](http://www.greenwisepaint.com). Dunn-Edwards es miembro de CRGI.



THE #1 CHOICE OF  
PAINTING PROFESSIONALS®

# SPARTAWALL®

Pintura mate  
para interiores  
SWLL10

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD:** PUEDE SER PERJUDICIAL INHALAR EL ROCIADO O EL POLVO DEL LIJADO. Úsela únicamente con ventilación adecuada. Evite respirar los vapores, el rociado y el polvo del lijado. Al rociar o lijar, use una mascarilla con filtro de partículas N95 aprobada por NIOSH. Evite el contacto con la piel y los ojos. No la ingiera. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, dar inmediatamente 1 o 2 vasos de agua para beber; para obtener información de emergencia, llame al 1-800-222-1222. Si no puede respirar, tome un poco de aire fresco. Si hubo contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato con agua durante 15 minutos. Si hubo contacto con la piel, lávela bien con agua tibia y jabón.

• **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** •

Ingredientes (n.º del CAS): Agua (7732-18-5); Dióxido de titanio (13463-67-7); Resina de copolímero (propia); Sienita nefelinica (37244-96-5); Caolín calcinado (92704-41-1); Cuarzo (14808-60-7).

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)