



THE #1 CHOICE OF  
PAINTING PROFESSIONALS®

# SPARTAZERO®

Pintura semibrillante para interiores  
con poco olor | Cero VOC  
SZR050



**DESCRIPCIÓN: SPARTAZERO™ Semi-Gloss** es una pintura semibrillante 100% acrílica de primera calidad para interiores, con Cero VOC, que tiene muy poco olor y sin solventes orgánicos añadidos. **SPARTAZERO Semi-Gloss** es ideal para usarse en proyectos residenciales y comerciales, escuelas, hospitales y otros espacios ocupados donde se prefieren productos con poco olor. **SPARTAZERO Semi-Gloss** provee muy buenas propiedades antibloqueantes y adhesión excelente. Es fácil de aplicar, provee propiedades de nivelado excepcionales y forma un acabado firme y lavable, ideal para usarse en paredes de cocinas y baños, molduras y puertas, gabinetes, marcos de ventanas, y pasamanos.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

<b>TIPO DE SOLVENTE:</b> A base de agua	<b>TIPO DE RESINA:</b> 100% acrílica
<b>ACABADO</b> (ASTM D 523): Semibrillante: 40–50% en un medidor de 60°	
<b>COLORES:</b> Colores estándar: Café suizo.	
<b>BASES DE TEÑIDO:</b> Blanco teñible claro L, intermedio M, ultraintenso U	
<b>VISCOSIDAD A 77 °F/25 °C</b> (ASTM D 562): 92–98 KU	
<b>CONTENIDO MÁXIMO DE VOC</b> (compuestos orgánicos volátiles) 2 g/l (por ASTM Test Method D 6886)	<b>CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC</b> (compuestos orgánicos volátiles de reactividad ajustada) 1 g/l
NOTA: "Cero VOC" significa "sin solventes orgánicos añadidos". (Puede haber vestigios de VOC como componentes residuales de otros ingredientes. Dunn-Edwards usa colorantes de Cero VOC; otros aditivos pueden aumentar las emisiones de VOC).	
<b>SÓLIDOS POR VOLUMEN</b> (ASTM D 2697) 36,0% ± 2%	<b>SÓLIDOS POR PESO</b> 47,1% ± 2%
<b>PESO POR GALÓN</b> (ASTM D 1475): 10,34 lbs.	
<b>COMPOSICIÓN POR PESO</b>	
<b>Pigmento—24,1%</b>	<b>Medio—75,9%</b>
*Pigmentos principales..... 17,3	Resinas acrílicas.....20,7
Pigmentos de refuerzo ..... 6,8	Agua y aditivos .....55,2
*Los pigmentos principales incluyen dióxido de titanio (TiO <sub>2</sub> ), y todos los demás pigmentos que aumentan directamente el poder de cobertura de esta pintura.	
<b>ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO POR CAPA</b>	
Fresca: 4,2 milipulgadas	Seca: 1,5 milipulgadas
<b>COBERTURA PRÁCTICA POR CAPA CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO</b>	
Aproximadamente 325–375 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación.	
<b>RECOMENDACIONES PARA DILUIR:</b> El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Si es necesario para mantener una viscosidad adecuada, añada hasta 1/4 de pinta (4 onzas fluidas) de agua limpia por galón de revestimiento.	
<b>TIEMPO PROMEDIO DE SECADO A 77 °F/25 °C</b> (ASTM D 1640)	
Para tocar: 30–60 minutos	Reaplicación: 1–2 horas
El tiempo de secado y de recubrimiento depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la película.	
<b>EQUIPO DE APLICACIÓN:</b> Brocha, rodillo, rociado sin aire	
<b>EMPAQUE:</b> Envases de un galón y de cinco galones	
<b>ALMACENAMIENTO:</b> Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las <i>Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura</i> en <a href="http://dunnedwards.com">dunnedwards.com</a> para más información.	
<b>LIMPIEZA:</b> Agua tibia con jabón	
<b>ELIMINACIÓN:</b> Para obtener más información sobre las opciones locales para el desecho de la pintura sobrante que no desea preservar, llame al Servicio al Cliente de Dunn-Edwards, al 1-888-DEPAINT o visite <a href="http://www.dunnedwards.com">www.dunnedwards.com</a> . <b>No mezclar con otros productos.</b>	
<b>CUMPLE CON:</b> ARB 2007 SCM & CALGreen 2013; Sección 01350 de CHPS; LEED 2009 IEQ Crédito 4.2; LEED v4 EQ Crédito 2; Producto aprobado por MPI #54; Con certificación Green Wise de Oro de CRGI	
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES:</b> Disponible en <a href="http://www.dunnedwards.com">www.dunnedwards.com</a>	

### INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **PRECAUCIÓN:** El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos (especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA SU SALUD. Siempre use el equipo de protección personal apropiado durante la preparación de la superficie y lave con agua todas las superficies para completar la eliminación de residuos. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre "Seguridad en la preparación de superficies" o llame a la Línea telefónica directa nacional de información sobre el plomo de EPA de EE.UU. al 1-800-424-LEAD, o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead) o /asbestos, o comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local.
- Este producto no puede causar, prevenir o eliminar el crecimiento de moho u otras formas de hongos. La humedad excesiva y la ventilación inadecuada son las condiciones principales que fomentan su crecimiento. Corrija todas estas condiciones antes de pintar.
- En acabados de pared de tabla de yeso de niveles 4 y 5, diluya imprimador de pared de tabla de yeso con 10% de agua (3/4 de pinta por galón; 1/2 galón por 5 galones) para lograr una mejor penetración.
- No aplicar cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 50 °F.

### IMPRIMADORES

#### PARED DE TABLA DE YESO

Con textura:  
Sin textura:  
Capa delgada:

De autoimprimación (primera capa)

#### MAMPOSTERÍA

Yeso:  
Concreto prefabricado:  
Vaciado en posición:  
Ladrillo:  
Paleta lisa:  
Bloque de concreto:

EFF-STOP® Premium (ESPR00),  
EFF-STOP® Select (ESSL00) ó  
FLEX-PRIME® Select (FPSL00)

SUPER-LOC® Premium (SLPR00)  
Smooth BLOCFIL Premium (SBPR00) ó  
Smooth BLOCFIL Select (SBSL00)

#### MADERA/MADERA SINTÉTICA - INTERIORES

Moldura, de puertas:  
Masonita:  
Madera prensada:

INTER-KOTE® Premium (IKPR00),  
ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00) ó  
ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)

#### METAL

Ferroso:

ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00),  
BLOC-RUST® Premium (BRPR00),  
ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00) ó  
ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)

No ferrosos:

ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00),  
ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00) ó  
ULTRA-GRIP® Select (UGSL00)